ROC-ENDUIT

REPARATURSPACHTELMASSE FÜR DEN INNENBEREICH

TECHNISCHE BESCHREIBUNG.
Faserarmiertespachtelmasse für den Gebrauch im Innenbereich:
- Schließt Löcher, Risse und Schnittfugen.
- Versiegelt und fixiert.
- Klebt Polystyrol und Stuckelemente.

ROC-ENDUIT ist vor allem für umfangreiche Spachtelarbeiten geeignet.

ZUSAMMENSETZUNG UND BESCHAFFENHEIT.
Pulverspachtelmasse mit Gips, Kalziumkarbonat, Harz, Zellulosefaser und diversen Zusätzen. Die hergestellte Paste ist eierschalenfarbig.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.
Alle Untergründe im Innenbereich: Gips, Gipskarton, Gipsdielen, Beton, Zementputz, Sperrholz, Gasbeton, Tonelemente, …

BESCHICHTUNGEN.
Die Weiterbehandlung nach dem vollständigen Trocknen des Spachtels kann mit allen Anstricharten, gipshaltigem Putz, Tapeten erfolgen. Fliesenkleber sind auf die Art des Gipsuntergrundes abzustimmen.

TECHNISCHE MERKMALE
- Korngröße: bis zu 800 µm.
- Haftvermögen: gemäß NFT 30 608.
- pH: neutral.
- Beginn der Härtung: 30 min. Aushärtung: 50 min.

VERPACKUNG
5 und 20 kg-Beutel Auf folienverschweißter Einwegpalette.

LAGERUNG. 9 Monate in der ungeöffneten Originalverpackung vor Feuchtigkeit geschützt.

VERWENDUNGSHINWEISE.
Die Temperatur beim Auftragen und in der Trocknungsphase muss mindestens 5 °C erreichen. Nicht auf ein feuchten Untergrund aufragen. Kein Material verwenden, welches bereits abbindet.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES.
Sie müssen der DTU 59.1 gerecht werden und folglich sauber, trocken, entstaubt und frei von Schalungsrückstände sein.

MISCHUNGSVERHÄLTNIS.
Von 2,5 bis 3 l Wasser pro 5 kg-Beutel (oder 10 bis 12 l für 20 kg) in Abhängigkeit von den geplanten Arbeiten.

VERARBEITUNG. Der Auftrag erfolgt mit einem Spachtel.

AUFTRAGSTÄRKE. Beliebig je nach Art des Untergrundes.

VERBRAUCH. Etwa 1 kg/m²/mm Dicke.

TROCKNUNGSDAUER.
Sie hängt von den Raumbedingungen, der Art des Untergründes und der Auftragstäcke ab. Etwa 3 Stunden für das Verschließen von maximal 5 mm und 1 Tag für größere Bereiche.

PLATRE DE PARIS

REPARATURGIPS

GEBRAUCH.
Gips zum Modellieren, zum Eingipsen, Verspachteln, Reparieren.

UNTERGRÜNDE.
Mörtel, Beton, Hohlblockstein, Zementputz, Gipssteine, Gips und Zwischenwände.
Vor dem Auftragen den Untergrund anfeuchten.

AÜßERER ZUSTAND.
Weisse, feine Körnung.

VERARBEITUNGSHINWEIS.
- Mischungsverhältnis: 0,6 l/1 kg.
- Verarbeitungszeit: 30 Minuten.
- Vorbereitung: Den Gips in Wasser geben, einige Minuten sumpfen lassen und dann mischen.

VERBRAUCH.
2 kg/m²/mm Dicke.

EIGENSCHAFT.
Lässt sich 30 Minuten verarbeiten.

ACHTUNG.
- Die Verarbeitungszeit muss über 5°C liegen.
- Nicht in der prallen Sonne auftragen.

LAGERUNG.
6 Monate in Originalverpackung.
Vor Feuchtigkeit schützen.

VERPACKUNG.
Sack.
- 720 x 1,5 kg.
- 200 x 5 kg.
- Auf folienverschweißter Einwegpalette.