

# KEDOPLAN MUR WHITE

## REPARATUR- UND GLÄTTPACHTEL FÜR WÄNDE INNEN UND AUßEN

**Auftragsstärke: bis zu 10 mm in einem Gang.**



# MAILYS

## FLÄCHENSPACHTEL INNENBEREICH

**Weisser Flächenspachtel für die perfekte  
Oberfläche im Innenbereich für Wand und Decke.**



Technisches Gutachten CEBTPN° B 252.7.385/2.

**ZUSÄTZE.** Mörtel auf Zementbasis mit mineralischen Stoffen und Kunstharzzusätzen.

### UNTERGRÜNDE.

- Ziegelmauerwerk aus Steinen oder Hohlblocksteinen, Beton, Zementputz, Porenbeton, Terrakotta.
- Die Untergründe müssen fest, sauber und staubfrei sein.
- Bei sehr porösen Untergründen und bei einer Temperatur über 30°C den Untergrund zuerst anfeuchten.

### VERARBEITUNG.

- Am besten mit einem elektrischen Rührgerät mit sehr niedriger Drehzahl mischen bis eine sämige und homogene Paste entsteht.
- Einige Minuten sumpfen lassen.
- Mit einer Kelle auftragen.
- Das Material in einem Gang auftragen und nach und nach glätten bis eine gleichmäßige und saubere Fläche entsteht.

### VERARBEITUNGSHINWEIS.

- Mischungsverhältnis: 5,5 l/25 kg.
- Verarbeitungszeit: 3 bis 4 Stunden.
- Vorbereitung: 20 Minuten vor dem Gebrauch.
- Aushärtezeit: 24 Stunden.
- Verarbeitung: nur mit Hand möglich.
- Werkzeug: Flächenspachtel und Kelle.
- Nicht maschinene geeignet.

**VERBRAUCH.** 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm Dicke.

### VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE.

Die Untergründe müssen sauber, fest, staublos, ölfrei und ohne Anstrich sein. Wenn nötig zuerst abbürsten. Tiefgrund BW bei sehr porösen oder nicht genügend porösen Untergründen zuerst auftragen. Nach dem Austrocknen ist die Weiterbehandlung mit Farbe oder Fliesen möglich.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN.

Grau; PH: 12 beim Mischen; Körnung: 0,3 mm maximal; Pulverdichte: 1,2 g/cm<sup>3</sup>; Pastendichte: 1,6 g/cm<sup>3</sup>.

**EMPFEHLUNG.** Nach dem Anmachen kein Wasser mehr dazu geben. Wenn die Abbindezeit begonnen hat, ist die Mischung nicht mehr anwendbar. Nicht auf Gips auftragen.

**ACHTUNG.** Nicht unter 5°C anwenden.

**LAGERUNG.** 6 Monate in original verschlossener Verpackung. Vor Feuchtigkeit schützen.

### VERPACKUNG.

- Sack.
- 48 x 25 kg.
- Auf folienverschweißter Einwegpalette.

### EIGENSCHAFTEN.

Garantiert einen hervorragenden Untergrund vor dem Anstreichen oder Tapezieren. Die Verarbeitungszeit ermöglicht eventuelle Korrekturen und eine sehr feine Oberfläche.

### UNTERGRÜNDE.

- Gips, Gipskartonplatten, Stein, Zement, Beton, Hohlblockstein.
- Die Untergründe müssen fest, sauber und trocken sein.
- Alte Farbe muss entfernt, gereinigt und matt geschliffen werden.
- Löcher und Risse mit dem Spachtel SUPERFÜLLER behandeln.

### VERARBEITUNGSHINWEIS.

- Paste gleichmäßig bis zu 3 mm Dicke auftragen.
- Innerhalb von 15 Minuten mit einem Glättespachtel glätten.
- Wenn nötig, kann eine zweite Schicht aufgetragen werden.
- Nach dem Trocknen (2 bis 3 Stunden) kann die Oberfläche geschliffen werden.
- Anschließend abstauben, tapezieren (Erstgrundierung mit TIEFGRUND) oder anstreichen.

### MATERIALVERBRAUCH.

1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm Dicke.

### ACHTUNG.

Nicht unter 5°C anwenden.

### LAGERUNG.

6 Monate in original verschlossener Verpackung. Vor Frost und Hitze schützen.

### VERPACKUNG.

- Eimer.
- 320 x 1,5 kg.
- 140 x 7 kg.
- 60 x 15 kg.
- Auf folienverschweißter Einwegpalette.