

KEDOCOL BC

KLEBER FÜR GASBETON INNEN UND AUßEN



TECHNISCHE MERKMALE.

Pulverförmiger Kleber auf weisser Zementbasis mit Kies und verschiedenen anderen Zusätzen für das Setzen von Gasbetonsteinen.

UNTERGRUND.

Gasbeton.

VERARBEITUNGSHINWEIS.

- Auf 25 kg 9 l Wasser geben.
- Empfehlung: 10 Minuten vor Gebrauch anrühren.
- Verarbeitungszeit: 5 bis 6 Stunden.
- Je nach Porosität des Betons kann das Mauerwerk 10 bis 20 Minuten korrigiert werden.
- Austrocknungszeit: innerhalb von 4 Stunden.
- Aushärtungszeit: 24 Stunden.
- Handverarbeitung.
- Werkzeug: Kelle.
- Die Untergründe müssen trocken und staubfrei sein.

VERBRAUCH.

- Für das Kleben: 3 kg/m².
- Für das Ausbessern: 1,3 kg/m².

ACHTUNG.

Nicht unter 5°C anwenden.

LAGERUNG.

9 Monate in Originalverpackung.
Trocken lagern.

VERPACKUNG.

- Sack.
- 50 x 25 kg.
- Auf folienverschweißter Einwegpalette.