



KEDOCOL SUPER GRAU UND WEISS

KLEBEMÖRTEL FÜR FLIESEN IM INNENBEREICH

KLASSE C1

TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

KEDOCOL SUPER ist ein Klebemörtel der Klasse C1 zum Verlegen von Keramik, Terrakotta, Glaspaste in traditionellen Formaten auf Wänden und Böden im Innenbereich.

ZUSAMMENSETZUNG.

Grauer oder weißer Zement, Sand, Harz und verschiedene Zusätze.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE. INNENWÄNDE:

- Zementputz (2.000 cm²).
- Verputz mit Kalkzementmörtel (2.000 cm²).
- Gipskartonplatten (1.200 cm²).

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE. INNENBÖDEN:

- Betonplatten (2.000 cm²).
- Zementestrich (2.000 cm²).
- Selbstglättender Glättputz (2.000 cm²).

BESCHICHTUNGEN.

- Steinzeug gepresst oder gezogen (emailliert oder nicht).
- Terrakotta gepresst oder gezogen (emailliert oder nicht).
- Steingut.
- Glaspaste.
- Verkleidungsplaketten.
- Rekonstituierte Steine, Marmor (Kedocol Super Blanc verwenden).

ABMESSUNGEN DER FLIESEN.

Das Gewicht der Fliesen ist auf 40 kg/m² begrenzt.

Die zulässigen Abmessungen der Fliesen sind im Abschnitt „Zulässige Untergründe“ angegeben. Eine doppelte Verklebung ist jedoch notwendig, wenn:

- Die Fliesenfläche bei Innenböden größer als 1.100 cm² ist.
- Die Fliesenfläche bei Innenwänden größer als 500 cm² ist.
- Die zu klebenden Fliesen eine geringe Porosität haben.

DOKUMENTE ZUM NACHSCHLAGEN.

- Norm NF EN 12004.
- DTU 52.2.
- CE-Kennzeichnung.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Trockenhaftung: > 0,5 MPA
- Haftung nach Wassereinwirkung: > 0,5 MPA.
- Haftung nach Gelzyklen/Immersion: > 0,5 MPA.
- Wasserzugabe: 28 %.
- Praktische Anwendungsdauer: 4 Stunden.
- Offene Verarbeitungszeit: 20 Minuten.
- Korrekturdauer: 20 Minuten.
- Wartezeit vor Fugenausbildung: 24 Stunden.
- Wartezeit vor Begehung: 24 Stunden.

VERPACKUNG.

5 und 25 kg-Säcke.

LAGERUNG.

6 Monate vor Feuchtigkeit geschützt, in nicht angebrochener Originalverpackung.

ANWENDUNG

VERWENDUNGSHINWEISE

- Nicht bei Temperaturen unter 5 Grad und auf gefrorenen Untergründen anwenden.
- Die offene Verarbeitungszeit des Klebers nicht überschreiten.
- Bei Natursteinen mit einer Porosität von <5 % und bei Fliesen aus vollständig gesintertem Steinzeug eine doppelte Verklebung vornehmen.
- Bei Anwendung auf einem Untergrund, dessen Ebenheitstoleranz mehr als 7 mm unter einer Schiene von 2 m liegt, muss zunächst unser selbstglättendes Bodenprodukt KEDOPLAN P3 verwendet werden.
- Nicht auf Gips oder auf Pellicularputz anwenden.

Als gefährlich gekennzeichnetes Produkt. Enthält Zement: das Tragen von Handschuhen wird empfohlen. Siehe Sicherheitskennzeichnung auf der Verpackung. Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch und Sicherheitshinweise beachten. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf www.quickfds.com. Bitte vor Gebrauch lesen.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE VOR DER ANWENDUNG.

Trocknungszeiten der Untergründe einhalten: 48 Stunden für Zementputz, 2 Monate nach Beendigung des Rohbaus bei einem neuen Betonuntergrund.

Auf alle Fälle müssen die Untergründe gesund, sauber, frei von Öl- und Staubspuren und mechanisch widerstandsfähig sein.

Die Temperatur des Untergrunds darf nicht unter 5 Grad und über 35 Grad liegen.

Wenn der Untergrund bei warmem Wetter der Sonne ausgesetzt und zu porös ist, muss man ihn befeuchten oder unsere Grundierung PRIM S.M. verwenden.

Bodenunebenheiten können innerhalb einer Grenze von 8 mm mit KEDOCOL SUPER GRIS ausgebessert werden.

ANWENDUNG UND VERKLEBUNG.

Die Auftragungstemperatur muss zwischen 5 und 35° C liegen.

In ein sauberes Gefäß ca. 7,5 l Wasser pro 25 kg-Sack gießen, das Ganze vorzugsweise mit einem mechanischen Mischgerät homogenisieren und den Kleber 5 bis 10 Minuten stehen lassen.

Den Kleber mit einer Kelle grob auf den Untergrund auftragen und mit einem geeigneten Zahnpachtel gleichmäßig verteilen. Dabei darauf achten, dass die verklebte Seite nicht zu einer Überschreitung der offenen Verarbeitungszeit des Klebers führt.

VERBRAUCH.

Der Verbrauch ist von der Verklebungsweise und vom Anwendungswerkzeug abhängig.

Im Allgemeinen ist mit folgendem Verbrauch zu rechnen:

- Bei einfacher Verklebung 2,5 kg/m².
- Bei doppelter Verklebung 4 kg/m².

GEEIGNETE PRODUKTE.

PRIM S.M. als Haftgrundierung.

KEDOSEC als Wasserschutzsystem unter den Fliesen.

KEDOJOINT und KEDOJOINT FLEX für die Ausführung der Fugen.

KLEBEMÖRTEL FÜR FLIESEN

Der herkömmliche, ausgezeichnete Klebemörtel **KEDOCOL SUPER** eignet sich zum Verlegen von Fliesen mit klassischem Format auf Böden und Wänden.

VORTEILE

- Sparsamer Kleber.
- Für das Verlegen auf Wänden und Böden im Innenbereich.
- Für Fliesen mit traditionellem Format.

VERARBEITUNGSTIPPS

Bei beheizten Fußböden **PROFLEX** verwenden.

