



P'F

PASTENFÖRMIGER DECKPUTZ MANUELLE ODER MECHANISCHE ANWENDUNG

TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

Deckputz für den Innenbereich. Zum Auftragen mit Airless-Gerät. Für ein feines, einheitliches und gleichmäßiges Aussehen. Einfach schleifbar.

ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Wasser, Kalziumkarbonat, Harz und verschiedene Zusatzstoffe. Die angemachte Paste ist gebrochen weiß.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

Alle Arten von Innenraumuntergründen: Beton, Schaumbeton, Zement, Leichtbau-, Ziegelsteine, Gipskartonplatten, Gips-Wandbauplatten, Gips, alte Anstriche.

BESCHICHTUNGEN.

- Grundierung.
- Farbe.
- Wandbeläge.

DOKUMENTE ZUM NACHSCHLAGEN.

- DTU 59.1
- NF EN 16566

TECHNISCHE DATEN.

- Dichte: 1,8
- Trockenextrakt: 73 %

VERPACKUNG.

15 kg-Eimer auf folienverschweißter Palette.

LAGERUNG.

18 Monate in der nicht angebrochenen Originalverpackung, vor Gefrieren und hohen Temperaturen geschützt.

ANWENDUNG

VERWENDUNGSHINWEISE.

Die Temperatur beim Auftragen und Trocknen muss zwischen 8 und 35 °C liegen.

Nicht bei einer Luftfeuchtigkeit von über 70 % auftragen. Nicht auf feuchten Untergrund auftragen. Nicht auf überhitzte Untergründe auftragen.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE.

Sie müssen mit DTU 59.1 konform sein, d. h. trocken, sauber, staubfrei, hart und ohne jegliche Spuren von Trennmitteln.

Beton, Gipskarton und Gips-Wandbauplatten ausbröckeln, abbürsten und entstauben.

AUFTRAGUNG.

MANUELLE AUFTRAGUNG: Mit Glätteisen, Spachtelmesser.

MECHANISCHE AUFTRAGUNG: Airless und Sprühgerät.

Bei kaltem Wetter Produkt schnell mischen, um Ansaugung zu erleichtern.

Wir empfehlen, die Pumpenfilter zu entfernen und das Produkt mit ca. 80 cm Abstand vom Untergrund aufzusprühen.

Nach dem Aufsprühen, sorgfältig z. B. mit einem 60 cm langen Spachtelmesser glätten. Airless-Pumpe mit Mindestleistung von 5 l/mn (Düse 527 bis 531).

Die maximale Dicke pro Schicht beträgt 2 mm. Die Werkzeuge mit Wasser waschen.

VERBRAUCH.

Ca. 0,4 bis 0,8 kg/m².

TROCKNUNGSZEIT.

Ca. 4 bis 8 Stunden, abhängig von Dicke, Untergrund und Umgebungsbedingungen.

VORTEILE

- Sehr vielseitig verwendbar.
- Sehr schönes Finish, ideal vor dem Anstrich.
- Einfach schleifbar.

AFNOR-Klassifizierung NFT 36.005
Familie III - Klasse 2



INNENRAUM



8 bis 35 °C



ANWENDUNG



ANWENDUNG



SCHICHTDICKE

