



# SEMIN REBOUCHEUR PRO

## PULVERFÖRMIGER FÜLLSPACHTEL FÜR DEN INNENBEREICH

### TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

Pulverförmiger Füllspachtel für den Innenbereich. Füllt Risse, Löcher und Fugen aller Größen. Kann auch zum Versiegeln und Befestigen verwendet werden.

### ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Spachtelmasse in Pulverform aus Gips, Kalziumkarbonat, organischem Füllstoff, Zellulose und verschiedenen Zusatzstoffen. Die angemachte Paste ist weiß.

### ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

Alle Arten von Untergründen im Innenbereich, unbehandelt oder angestrichen: Gips, Gipskartonplatten, Gipsplatten, Beton, Zementputz, Spanplatten, Schaumbeton, Backsteine, Terrakotta...

### BESCHICHTUNG.

Nach dem vollständigen Austrocknen kann die Spachtelmasse mit allen Arten von Anstrichen,

Gipsputz, pastenartigem Putz und Tapetenkleister verkleidet werden. Die Fliesenkleber müssen für die Gipsuntergründe geeignet sein.

### DOKUMENTE ZUM NACHSCHLAGEN.

- Spachtelmasse entsprechend der Norm NF 30 608.
- DTU 59.1: Malerarbeiten.

### TECHNISCHE DATEN.

- pH: neutral
- Abbindezeit: 30 Minuten je nach Umgebungsbedingungen und Auftragsstärke.
- Haftfähigkeit: entspricht NF 30 608.

### PACKUNGSGRÖSSE.

5- und 15 kg-Säcke auf Palette geschrumpft.

### LAGERUNG.

9 Monate in der nicht angebrochenen Originalverpackung, vor Feuchtigkeit geschützt.

## ANWENDUNG

### ANWENDUNGSHINWEISE.

Die Temperatur beim Auftragen und Trocknen muss zwischen 8 und 35 °C liegen.

Nicht auf feuchten Untergrund auftragen. Die Paste nicht mehr verwenden, wenn sie bereits beginnt, hart zu werden.

### VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE.

Sie müssen der Norm DTU 59.1 entsprechen, d. h. sauber, trocken, in einwandfreiem Zustand, hart, frei von Staub sowie Schalölspuren sein.

Die Risse fachgerecht öffnen.

### WASSERZUGABE.

- 2,75 Liter Wasser pro 5 kg-Sack.
- 8,25 Liter Wasser pro 15 kg-Sack.
- 2 Volumen Pulver auf 1 Volumen Wasser.

### ANWENDUNG.

Die Anwendung erfolgt mit einem Spachtelmesser.

### VERBRAUCH.

1 kg/m<sup>2</sup>/mm Dicke.

### TROCKNUNGSZEIT.

Von den Umgebungsbedingungen, der Art des Untergrundes und der Auftragungsdicke abhängig. Im Allgemeinen ist SEMIN REBOUCHEUR PRO bei 1 cm Dicke in 6 Stunden trocken.



## FÜLLSPACHTEL

Spachtelmasse zum schnellen Füllen von Rissen, Löchern und Fugen ohne Schwindung und Rissbildung.

### VORTEILE

- Geringe Schwindung.
- Ausgezeichnete Gleitfähigkeit.
- Extrafeines Produkt.
- Gute Schleifbarkeit.
- Abbindezeit: 30 Minuten.
- Hoher Weißgrad.

### VERWENDUNGSTIPPS

Für einen perfekten Halt des Füllspachtels müssen die Risse vor dem Auftragen des Spachtels geöffnet, gereinigt und abgeschrägt werden.

AFNOR-Klassifizierung NFT 36.005 Familie III - Klasse 3.

Auf der Webseite sind die Umwelt- und Gesundheitsdatenblätter (FDES) verfügbar

[www.inies.fr](http://www.inies.fr)

