



SEMIN SOUS-COUCHE

GRUNDIERUNG FÜR GIPSKARTONPLATTEN IM INNENBEREICH

TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

Gebrauchsfertige Universal-Grundierung zur Anwendung im Innenbereich. Sorgt für einen Untergrund, der zur Anbringung von Anstrichfarbe, Tapeten, Wandverkleidungen und Putzen jeder Art vorbereitet ist.

Ermöglicht die spätere Entfernung von Tapeten oder Wandverkleidungen, so dass keine Gefahr besteht, den Untergrund mit abzureißen.

Spezielle Rezeptur zur Anwendung auf Gipskartonplatten.

Flugrost-Schutzbehandlung: verhindert Rostspuren auf Betonstählen oder Nägelköpfen.

ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Harzemulsion, Kalziumkarbonat, Fließmittel und verschiedene Zusätze. Die Paste ist flüssig und weiß.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

Wände und Decken im Innenbereich.

- Gipskartonplatten. • Gips-Wandbauplatten.
- Gips.

BESCHICHTUNGEN.

- Tapeten.
- Anstrichfarbe.
- Wandverkleidungen.
- Alle Arten von Putzen.

DOKUMENTE ZUM NACHSCHLAGEN.

DTU 59.1. Es wird darauf hingewiesen, dass die DTU 59.1 die Grundierung bestimmter Untergründe und insbesondere er Gipskartonplatten vorschreibt.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN.

- Dichte der Paste: 1,7.
- Trockenextrakt: 65 %.
- pH-Wert: 7.
- VOC-Gehalt: <1 g/l. (Kat A/g - 30 g/l. - 2010).

VERPACKUNG.

25 kg-Eimer auf folienverschweißter Palette.

LAGERUNG.

18 Monate vor Kälte und starker Hitze geschützt, in nicht angebrochener Originalverpackung.

ANWENDUNG

VERWENDUNGSHINWEISE.

Nicht bei Temperaturen von unter 8° C anwenden. Bei Renovierungsarbeiten sicherstellen, dass die Grundierung nicht die alte Verkleidung aufweicht.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE VOR DER ANBRINGUNG.

Die Untergründe im Innenbereich müssen mit DTU 59.1 konform sein, d. h. sauber, staubfrei, hart und ohne jegliche Spuren von Trennmitteln.

AUFTRAGUNG.

Die Zugabe von Wasser ist bis zu einem Grenzwert von max. 5 % möglich.

Wird in einem einzigen Arbeitsgang aufgetragen, mit Rolle, Bürste oder Airless-Pistole (Leistung 6 m²/kg); Düsen 517 oder 519.

Die Werkzeuge mit Wasser waschen.

TROCKNUNGSZEIT.

Vor Staub geschützt: 20 bis 30 Minuten.

Trocken: 1 bis 2 Stunden.

Abdeckbar: 24 Stunden.

VERBRAUCH.

6 bis 8 m²/kg. d. h. 150 bis 200 m² mit einem 25 kg-Eimer.

GRUNDIERUNG FÜR GIPSKARTON- PLATTEN.

Durch Auftragen von SEMIN SOUS-COUCHE vor der Anstrichfarbe oder vor der Tapete kann die Untergrundqualität optimiert und vermieden werden, dass die Platten bei einer späteren Entfernung der Beschichtung beschädigt werden.

VORTEILE

- Sehr weiß.
- Hohe Deckkraft.
- Deutliche Einsparungen bei der Anzahl der Farbanstriche.

VERARBEITUNGSTIPPS

Um das Risiko einer Ablösung oder Blasenbildung des Anstrichs auszuschließen, SEMIN SOUS-COUCHE immer auf einen völlig trockenen und entstaubten Untergrund auftragen.

